

## PAROC Linio 80

### Lamella per isolamento di facciata



Numero Certificato	0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Codice di designazione	MW-EN13162-T5-DS(70,90)-CS(Y)50-TR80-WS-WL(P)-MU1
Breve descrizione	Lamella rigida in lana di roccia incombustibile con elevate prestazioni di isolamento termico.
Applicazione	Isolamento termico a cappotto. Solitamente non sono necessari fissaggi meccanici in quanto le lamelle si incollano direttamente alla struttura di supporto. In ogni caso seguire quanto riportato nelle istruzioni di posa dell'applicatore del sistema.

I prodotti in lana di roccia PAROC sono in grado di resistere ad alte temperature. La resina inizia ad evaporare quando la sua temperatura supera approssimativamente 200 °C. Le proprietà di isolamento restano invariate, ma la resistenza alla compressione diminuisce. La temperatura di fusione della lana di roccia è oltre 1000 °C.

### Dimensioni

Dimensioni	
Larghezza x lunghezza	Spessore
200 x 1200 mm	50 - 440 mm
Secondo EN 822	Secondo EN 823

Stabilità dimensionali		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Stabilità dimensionale nelle condizioni di temperatura e umidità specificate, DS(70,90)	≤ 1 %	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1604)

### Imballo

Tipo di imballo	Pacchi in polietilene, pacchi in polietilene su pallet o prodotto sfuso su pallet
-----------------	---

## Proprietà di protezione dal fuoco

Reazione al fuoco		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Reazione al fuoco, Euroclasse	A1	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)

Combustione radiante continua		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Combustione radiante continua	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

Altre proprietà antincendio		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Combustibilità	Non combustibile	EN ISO 1182

## Proprietà di isolamento termico

Resistenza termica		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Resistenza termica	<a href="#">Guarda</a>	EN 13162:2012 + A1:2015
Conducibilità termica $\lambda_D$	0,040 W/mK	EN 13162:2012 + A1:2015
Tolleranza su spessore, T	T5	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

Indice di isolamento contro il rumore aereo diretto		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Resistività al flusso dell'aria $AF_R$	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

## Proprietà di isolamento contro umidità

Permeabilità al vapore acqueo		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Resistenza al vapore acqueo Z	NPD	EN 13162:2012+A1:2015

## Proprietà acustiche

Indice di assorbimento acustico		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Assorbimento acustico	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)

Indice di trasmissione del rumore da calpestio (per pavimentazioni)		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Rigidità dinamica SD	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Comprimibilità	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

## Proprietà meccaniche

Resistenza alla compressione		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo

Resistenza alla compressione al 10% di deformazione CS(10), $\sigma_{10}$	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Resistenza alla compressione CS(Y), $\sigma_m$	50 kPa	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Carico concentrato o puntuale PL(5)	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Resistenza alla compressione		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Comprimibilità CP	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

Resistenza alla trazione/alla flessione		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Resistenza alla trazione perpendicolare alla faccia TR, $\sigma_{mt}$	80 kPa	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

## Emissioni

Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015

## Durabilità

Durabilità della resistenza alla compressione contro il deterioramento		
PROPRIETÀ	Valore	Secondo
Scorrimento viscoso a compressione (Creep) $CC(i1/i2/y)\sigma_c, X_{ct}$	NPD	EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, deterioramento

La prestazione al fuoco della lana minerale non si deteriora nel tempo. La classificazione Euroclasse del prodotto è collegata al contenuto organico, che non può aumentare nel tempo.

Durabilità della resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, deterioramento

La conducibilità termica dei prodotti in lana minerale non varia nel tempo, l'esperienza dimostra che la struttura fibrosa è stabile e la porosità non contiene gas ad eccezione dell'aria atmosferica.

## Installazione

Le lamelle vengono incollate con apposite. Normalmente non sono necessari fissaggi meccanici (controllare le istruzioni fornite dall'applicatore del sistema).

PAROC OY AB, P.O. Box 240 (Energiakuja 3), FI-00181 Helsinki Finlandia, Tel. +358 46 876 8000, Fax +358 46 876 8002, [www.paroc.com](http://www.paroc.com)

Le informazioni contenute in questa scheda descrivono il prodotto e le sue caratteristiche tecniche, ma non forniscono una garanzia commerciale. A meno di esplicita conferma su ufficiale richiesta non è possibile garantire l'idoneità del prodotto ad una applicazione differente da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. Il documento è il risultato di un processo di ricerca e sviluppo e può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso. PAROC e le strisce rosse e bianche sono marchi registrati di Paroc Oy Ab.